

SKÓRY SUROWE	NORMA BRANŻOWA	BN-68
	Skóry surowe zwierząt futerkowych Skóry zajęcy	7713-03
		Grupa katalogowa 1585

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są skóry surowe z zajęcy.

1.2. Symbol skóry surowej z zajęcia: Z.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Kategorie okrywy włosowej i mizdry. W zależności od jakości okrywy włosowej i mizdry różni się trzy kategorie, oznaczone cyframi arabskimi: 1, 2, 3.

2.2. Kategorie wad. W zależności od nasilenia wad różni się w poszczególnych kategoriach okrywy włosowej i mizdry trzy kategorie wad, oznaczone literami: A, B, C.

2.3. Klasy skór. W zależności od kategorii okrywy włosowej i mizdry oraz kategorii wad zalicza się skóry do czterech klas, oznaczonych cyframi rzymskimi: I, II, III, IV.

2.4. Przykład oznaczenia skóry surowej z zajęcia drugiej kategorii okrywy włosowej i mizdry, kategorii wad A, klasy drugiej:

Z-2A-II BN

3. WYMAGANIA

3.1. Zdjęcie skóry. Skóra powinna być zdjęta systemem workowym z pozostawieniem przy niej skóry z głowy. Skóra z przednich kończyn powinna być odcięta w stawie nadgarstkowym, z tylnych - w stawie skokowym. Na skórze nie powinno być resztek mięsa, ścięgien, tłuszczu i skrzepów krwi. Skóra powinna być wysuszona i odwrócona mizdrą na zewnątrz.

3.2. Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad

Kategorie okrywy włosowej i mizdry	Cechy	Kategorie wad		
		A	B	C
1	okrywa włosowa zimowa w pełni dojrzała, z gęstym puchem, mizdra bez sinych plam; dopuszcza się niewielkie plamy na mizdrze	1A	1B	1C

cd. tablicy

Kategorie okrywy włosowej i mizdry	Cechy	Kategorie wad		
		A	B	C
2	okrywa włosowa zimowa i późnojesienna, ze słabiej rozwiniętym włosem pokrywowym i mniej gęstym puchem; dopuszcza się plamy na mizdrze o łącznej powierzchni do 20 cm ²	2A	2B	2C
3	okrywa włosowa późnojesienna, z krótkim włosem pokrywowym i słabo rozwiniętym włosem puchowym; mizdra z dużą ilością plam	3A	3B	3C

Kategoria A oznacza wady niepoliczalne i jedną małą wadę policzalną.
Kategoria B oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne - do 4 wad małych lub 2 wad średnich, lub jedną wadę dużą.
Kategoria C oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne - do 8 wad małych lub 4 wad średnich, lub 2 wad dużych.

Stwierdzenie choćby jednej cechy niższej od wyznaczonej dla danej kategorii okrywy włosowej i mizdry powoduje zaliczenie skóry do takiej kategorii, w której ta cecha występuje.

Skóry z wadami większymi niż dopuszczalne dla kategorii C lub mające okrywę włosową poniżej kategorii 3 nie dyskwalifikującą jeszcze skóry do celów użytkowych należy zaliczyć do klasy IV takiej kategorii, w której ta cecha występuje.

3.3. Wady skór

Lp.	Grupa wad	Wyszczególnienie
1	Niepoliczalne	a) rozdarcia i rozcięcia skóry niezależnie od miejsca występowania mające do 1 cm długości, jeżeli występują w liczbie nie większej niż 2 b) wszelkie uszkodzenia mizdry lub włosów o łącznej powierzchni do 1 cm ² c) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą, krwią) o powierzchni do 4 cm ² d) wszelkie uszkodzenia skóry z głowy o łącznej powierzchni do 15 cm ² , całkowity brak kończyn oraz wycięcie skóry na podbrzuszu w kształcie trójkąta na długości do 5 cm e) nieznaczne pofałdowanie skóry lub nieznaczny brak jej symetrii f) zakonserwowanie skóry włosem na zewnątrz

Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych

Ustanowiona przez Dyrektora Centrali Surowców Włókienniczych i Skórzanych dnia 24 kwietnia 1968 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1969 r.
(Mon. Pol. nr 27/1968 poz.185)

cd. tablicy

Ip	Grupa wad	Wyszczególnienie
2	Policzalne małe	a) rozdarcia i rozcięcia skóry o łącznej długości do 6 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosów o powierzchni 2÷9 cm ² c) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą, krwią) o powierzchni 5÷15 cm ² d) wyraźne poprzeczne lub podłużne pofałdowanie skóry e) zdjęcie skóry w stanie rozpostartym z podłużnym rozcięciem równo pośrodku brzucha (rozcięcie symetryczne) f) resztki mięśni, tłuszczu i skrzepów krwi na mizdrze w niewielkiej ilości g) wycięcie skóry na podbrzuszu w kształcie trójkąta na długości ponad 5 cm
3	Policzalne średnie	a) rozdarcia i rozcięcia o łącznej długości 7÷19 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosów o powierzchni 10÷19 cm ² c) lekkie sfilcowanie włosów do 10% powierzchni skóry d) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą, krwią) o powierzchni 16÷30 cm ² e) zdjęcie skóry w stanie rozpostartym z niesymetrycznym rozcięciem wzdłuż linii brzucha f) zakonserwowanie skóry bez prawideł (skóry zniekształcone) g) resztki mięśni, tłuszczu i krwi na mizdrze w dużej ilości
4	Policzalne duże	a) rozdarcia i rozcięcia o łącznej długości 20÷30 cm b) dziury, łysiny, wytarcia, wychwyty włosów o powierzchni 20÷30 cm ² c) lekkie sfilcowanie włosów do 20% powierzchni skóry d) głębokie sfilcowanie włosów do 10% powierzchni skóry e) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, kałem, rdzą, krwią) o powierzchni 31÷60 cm ² f) wyraźne występowanie pleśni i zrogowacenia skóry g) zniekształcenie skóry na skutek wypchania jej przy suszeniu słomą, papierem itp. h) zrogowacenie skóry do 10% jej powierzchni

3.4. Klasy skór

Klasy skór	Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad
I	1, 1A
II	1B, 2, 2A
III	1C, 2B, 3, 3A
IV	2C, 3B, 3C

4. BADAŃIA

4.1. Rodzaje badań. Każdą skórę należy poddać następującym badaniom:

- sprawdzenie prawidłowości zdjęcia i konserwacji skór,
- sprawdzenie okrywy włosowej i mizdry,
- wykrywanie wad.

4.2. Badania rozjemcze. W sprawach spornych co do kwalifikowania skóry do danej klasy służy odwołanie do upoważnionego rzeczoznawcy, uzgodnionego przez obydwie strony, który wyda orzeczenie.

4.3. Opis badań

4.3.1. Sprawdzenie prawidłowości zdjęcia i konserwacji skóry oraz sprawdzenie okrywy włosowej i mizdry należy przeprowadzić przez oględziny przy równomiernym oświetleniu. Przecięcie symetryczne skóry wzdłuż środkowej linii strony brzusznej, za zgodą obu stron, nie powoduje obniżenia klasy skóry.

4.3.2. Wykrywanie wad należy przeprowadzić przez oględziny, dotyk i ewentualny pomiar wad na skórze pod następującymi warunkami:

a) za powierzchnię uszkodzoną należy przyjąć powierzchnię prostokąta lub kwadratu opisanego na tym uszkodzeniu, czyli powierzchnię wynikającą z pomnożenia największej szerokości przez największą długość uszkodzenia, mierzonych z dokładnością do 0,5 cm,

b) jeżeli dwie lub więcej uszkodzonych powierzchni oddziela nieuszkodzona przestrzeń mniejsza niż 1 cm, powierzchnie te należy traktować jako jedną,

c) w przypadku występowania na powierzchni uszkodzonej dwóch lub więcej różnych uszkodzeń należy liczyć tylko jedno najpoważniejsze uszkodzenie,

d) za zniekształcenie skóry należy uważać skórę uformowaną na nietypowym prawidle,

e) przez głębokie sfilcowanie należy rozumieć spleatanie włosów, które tworzą zbitą masę wyczuwalną przy dotyku.

K O N I E C