

SKÓRY SUROWE	N O R M A B R A N Ź O W A	BN-68
	Skóry surowe zwierząt futerkowych Skóry piżmaków	7713-07
		Grupa katalogowa 1585

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są skóry surowe z piżmaków.

1.2. Symbol skóry surowej z piżmaka: P.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Kategorie okrywy włosowej i mizdry. W zależności od jakości okrywy włosowej i mizdry rozróżnia się trzy kategorie, oznaczone cyframi arabskimi: 1, 2, 3.

2.2. Kategorie wad. W zależności od nasilenia wad różni się w poszczególnych kategoriach okrywy włosowej i mizdry cztery kategorie wad, oznaczone literami: A, B, C, D.

2.3. Klasy skór. W zależności od kategorii okrywy włosowej i mizdry oraz kategorii wad i wielkości skóry zalicza się skóry do pięciu klas, oznaczonych cyframi rzymskimi: I, II, III, IV, V.

2.4. Wielkość. W zależności od powierzchni skóry w centymetrach kwadratowych rozróżnia się trzy wielkości skór, oznaczone cyframi arabskimi:

- 1 - duża,
- 2 - średnia,
- 3 - mała.

2.5. Przykład oznaczenia - wg PN-87/P-22027, PN-83/P-22029.

3. WYMAGANIA

3.1. Zdjęcie skóry. Skóra powinna być zdjęta systemem workowym z pozostawieniem przy niej skóry z głowy. Skóra z przednich i tylnych kończyn oraz z ogona powinna być odcięta na granicy owłosienia.

Na skórze nie powinno być resztek mięśni, ścięgien, tłuszczu i skrzepów krwi. Skóra powinna być wysuszona okrywą włosową na zewnątrz.

3.2. Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad podano w tablicy.

Kategorie okrywy włosowej i mizdry	Cechy	Kategorie wad			
		A	B	C	D
1	okrywa włosowa w pełni dojrzała, mizdra czysta, bez sinych plam, włos pokrywowy dobrze wykształcony i równomiernie rozmieszczony, podszycie na stronie grzbietowej i brzusznej gęste; dopuszcza się lekką sinawość mizdry na bokach i brzuchu	1A	1B	1C	1D
2	okrywa włosowa dojrzała, włos pokrywowy słabiej wykształcony, kryjący mniej równomiernie podszycie, podszycie na stronie grzbietowej i brzusznej średnio gęste; dopuszcza się skóry z mizdrą sinawą lub zielonkawosinawą	2A	2B	2C	2D
3	okrywa włosowa z krótkim włosem pokrywowym, rzadko kryjącym podszycie, podszycie słabo wykształcone i przerzedzone, mizdra z ciemnymi plamami lub ciemnosiną	3A	3B	3C	3D

Kategoria A oznacza wady niepoliczalne i jedną małą wadę policzalną.

Kategoria B oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne do 4 wad małych lub do 2 wad średnich, lub 1 wadę dużą.

Kategoria C oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne do 8 wad małych lub 4 wad średnich, lub 2 wad dużych.

Kategoria D oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne w większej liczbie niż dla kategorii C lub inne wady nie wymienione w 3.3 (np. skóry silnie uszkodzone przez szkodniki) oraz mające okrywę włosową poniżej kategorii 3, nie dyskwalifikującą jeszcze skóry do celów futrzarskich.

Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
Ustanowiona przez Dyrektora CSWiS dnia 24 kwietnia 1968 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1969 r.
(Mon. Pol. nr 27/1968, poz. 185)

Stwierdzenie choćby jednej cechy niższej od wymaganej dla danej kategorii okrywy włosowej mizdry powoduje zaliczenie skóry do tej kategorii, w której ta cecha występuje.

3.3. Wady skór

Lp.	Grupy wad	Wyszczególnienie
1	Niepoliczalne	a) rozdarcia i rozcięcia niezależne od miejsca występowania mające do 1 cm długości, jeżeli występują w liczbie nie większej niż 2 b) wszelkie uszkodzenia mizdry lub włosów o łącznej powierzchni 1 cm ² c) wszelkie uszkodzenia lub brak wąsów, skóry z dolnej szczęki, czubka nosa i uszu d) nieznaczne pofałdowanie skóry lub nieznaczny brak symetrii e) wszelkie inne wady i uszkodzenia znajdujące się na obrzeżu skóry szerokości 1 cm od krawędzi
2	Policzalne małe	a) rozdarcia i rozcięcia długości 2 ÷ 5 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosów na grzbiecie o powierzchni 1 ÷ 4 cm ² , na podbrzuszu o powierzchni 1 ÷ 9 cm ² c) sfilcowanie lekkie na tylnym obrzeżu skóry szerokości 1 ÷ 3 cm d) resztki mięśni, tłuszczu i skrzepów krwi na warstwie podskórnej skóry (mizdrze) o powierzchni 1 ÷ 10 cm ² e) zaplamienie okrywy włosowej o powierzchni 1 ÷ 4 cm ² f) rozcięcie skóry po linii boku g) lekkie pofałdowanie skóry
3	Policzalne średnie	a) rozdarcia i rozcięcia długości 6 ÷ 10 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosów na grzbiecie o powierzchni 5 ÷ 9 cm ² , na podbrzuszu o powierzchni 10 ÷ 19 cm ² c) sfilcowanie włosów (głębokie) o powierzchni 4 ÷ 9 cm ² d) resztki mięśni, tłuszczu i skrzepów krwi na mizdrze o powierzchni 10 ÷ 20 cm ² e) zaplamienie okrywy włosowej o powierzchni 5 ÷ 15 cm ² f) rozcięcie skóry po środkowej linii brzucha (symetryczne) g) poprzeczne lub podłużne wyraźne pofałdowania skóry h) średnie wielkości skóry
4	Policzalne duże	a) rozdarcia i rozcięcia długości 11 ÷ 15 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosów, na grzbiecie o powierzchni 10 ÷ 15 cm ² , na podbrzuszu o powierzchni 10 ÷ 20 cm ²

cd. tablicy

Lp.	Grupy wad	Wyszczególnienie
4	Policzalne duże	c) sfilcowanie włosów (głębokie) o powierzchni 10 ÷ 20 cm ² d) resztki mięśni, tłuszczu i skrzepów krwi na mizdrze o powierzchni 21 ÷ 40 cm ² e) zaplamienie okrywy włosowej o powierzchni 16 ÷ 30 cm ² f) rozdarcie skóry wzdłuż podbrzusza - niesymetryczne g) zrogowacenie skóry h) mała wielkość skóry

3.4. Klasy skór

Klasy skór	Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad
I	1, 1A
II	1B, 2, 2A
III	1C, 2B, 3, 3A
IV	2C, 3B
V	3C; dopuszcza się 1D, 2D, 3D

3.5. Wielkość skór

Wielkość	Powierzchnia skóry, cm ²
Skóra duża	powyżej 700
Skóra średnia	551 ÷ 700

4. BADANIA

4.1. Rodzaje i opis badań - wg PN-74/P-22010, PN-83/P-22028.

4.2. Wykrywanie wad należy przeprowadzić przez oględziny, dotyk i ewentualny pomiar wad na skórze, z następującymi warunkami:

a) za powierzchnię uszkodzoną należy przyjąć powierzchnię prostokąta opisanego na tym uszkodzeniu, czyli powierzchnię wynikającą z pomnożenia największej szerokości przez największą długość uszkodzenia, mierzonych z dokładnością do 0,5 cm,

b) jeżeli dwie lub więcej uszkodzonych powierzchni oddziela nie uszkodzona przestrzeń mniejsza niż 1 cm, powierzchnie te należy traktować jako jedną,

c) w przypadku występowania na powierzchni uszkodzonej dwóch lub więcej różnych uszkodzeń należy liczyć tylko jedno najpoważniejsze uszkodzenie; zasada ta nie dotyczy wad barwy,

d) przez głębokie sfilcowanie należy rozumieć splątanie włosów, które tworzą zbitą masę wyczuwalną przy dotyku.

4.3. Sprawdzenie wielkości. Powierzchnię skóry ustalić przez pomnożenie jej długości od międzyocza do nasady

ogona przez średnią szerokość mierzoną pośrodku długości skóry, przy czym uzyskaną powierzchnię płaszczyzny grzbietowej należy pomnożyć przez 2.

W przypadku braku łba długość należy mierzyć od środka krawędzi skóry do nasady ogona.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Normy związane

PN-74/P-22010 Skóry surowe zwierząt futerkowych. Konserwacja metodą suszenia

PN-87/P-22027 Skóry surowe futrzarskie. Nazwy i określenia

PN-83/P-22028 Skóry surowe zwierząt futerkowych. Badania odbiorcze

PN-83/P-22029 Skóry surowe zwierząt futerkowych. Znakowanie, magazynowanie, pakowanie i transport

2. Wydanie 5 - stan aktualny: styczeń 1987 - zastąpiono p. 4 normy zgodnie z Dz. Norm. i Miar nr 12/1983 oraz wprowadzono w Informacjach dodatkowych p. 1 Normy związane.