

WYROBY SKÓRZANE	N O R M A B R A N Ź O W A	BN-88
	Wyroby odzieżowe skórzane	7751-01
		Zamiast BN-77/7751-01
		Grupa katalogowa 1113

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyroby odzieżowe wykonane ze skór naturalnych oraz ze skór w połączeniu z innymi materiałami z wyjątkiem wyrobów odzieżowych ze skór futrzarskich oraz wykonanych z odpadów.

1.2. Określenia

1.2.1. rażące wady materiałowe lub błędy wykonania — wady lub błędy obniżające wygląd estetyczny ocenianej sztuki wyrobu, widoczne z odległości 2 m w wyrobie umieszczonym na manekinie lub modelu o budowie odpowiadającej wielkości wyrobu, lub rozłożonym na stole.

1.2.2. wady lub błędy obniżające cechy użytkowe — wady materiałowe lub błędy wykonania wskazujące na obniżenie wytrzymałości materiałów lub ich połączeń albo utrudniające normalne użytkowanie wyrobu.

1.2.3. miejsca niewidoczne — elementy lub części elementów wyrobu, na których wady materiałowe lub błędy wykonania nie są widoczne w normalnym użytkowaniu wyrobu. Za miejsca niewidoczne przyjmuje się:

— w okryciach i ubiorach (oporcach spodni) — spody wyłogów, wewnętrzne obłożenia przodków, wewnętrzną stronę kołnierza (niewidoczną w normalnym użytkowaniu), spodnią część rękawów przylegającą do boków wyrobu od pachy po łokcie oraz podwinięcia dołów i rękawów,

— w spodniach — listewki i obsadzenia rozporka, wewnętrzną stronę mankietów.

1.2.4. skóry odzieżowe specjalnego wykończenia — skóry odzieżowe deseniowane przez tłoczenie, wielobarwne, antykowane, anilinowe, woskowane, z apreturami ścieralnymi, a także nowe nie wymienione, z których został wykonany wzór odzieży.

1.2.5. Pozostałe określenia — wg PN-85/P-22202 i PN-72/P-22213.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie — wg KTM, podbranza 2231, uzupełnione symbolem normy.

2.2. Przykład oznaczenia odzieży skórzanej (2231) damskiej (8) wiatrówki (3), ze skór świńskich (1) nubukowych (2) o numerze kolejnym wzoru (344) i liczbie kontrolnej (0):

KTM-2231-831-203-440 BN-88/7751-01

3. WYMAGANIA

3.1. Materiały, dodatki i wykonanie — wg wzoru uzgodnionego z odbiorcą i opisu technologiczno-materiałowego dla danego wzoru. Materiały i dodatki powinny odpowiadać wymaganiom właściwych norm przedmiotowych.

3.2. Wielkości odzieży — wg PN-81/P-84504.

3.3. Gatunki. Odzież skórzaną, wykonaną zgodnie z wymaganiami niniejszej normy, dzieli się na trzy gatunki: gatunek 1, gatunek 2 i gatunek 3.

Niedopuszczalne wady materiałowe i błędy wykonania w wyrobach odzieżowych zaliczonych do gatunków — wg tablicy.

Lp.	Gatunek	Nazwa i charakter wady lub błędu
1	1	Wady skór i innych materiałów dziury, przecięcia, kruchość warstwy licowej, lepkość powłoki
	2	dziury, przecięcia, kruchość warstwy licowej, lepkość powłoki
	3	dziury, przecięcia, kruchość warstwy licowej, lepkość powłoki
2	1	jarzmowatość rażąca
	2	jarzmowatość niesymetrycznie dobrana na przodzie
	3	jarzmowatość wyczuwalna
3	1	nietrwałość apretury, nietrwałość powłoki kolorowej lub barwy
	2	nietrwałość apretury, nietrwałość powłoki kolorowej lub barwy
	3	nietrwałość apretury, nietrwałość powłoki kolorowej lub barwy
4	1	ściągnięcie lica rażące, odstawianie lica
	2	ściągnięcie lica, rażące na przodzie, odstawianie lica
	3	odstawianie lica

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Skórzanego
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 24 marca 1988 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r. do dnia 31 grudnia 1989 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1988, poz. 12)

cd. tablicy

Lp.	Gatunek	Nazwa i charakter wady lub błędu
5	1	plamy i zabrudzenia trwałe
	2	plamy i zabrudzenia trwałe — rażące
	3	plamy i zabrudzenia trwałe wyraźnie obniżające estetykę całego wyrobu
6	1	przetłuszczenie, pylenie welurów albo nubuków, ślady włosa
	2	przetłuszczenie, pylenie welurów albo nubuków, ślady włosa
	3	przetłuszczenie, pylenie welurów albo nubuków, ślady włosa
7	1	złe wykończenie strony użytkowej welurów i nubuków — rażące
	2	złe wykończenie strony użytkowej welurów i nubuków rażące na przodzie i plecach
	3	złe wykończenie strony użytkowej welurów i nubuków rażące na przodzie
8	1	wychwyty, zacięcia, inne uszkodzenia mechaniczne lub biologiczne — obniżające cechy użytkowe albo rażące
	2	wychwyty, zacięcia, inne uszkodzenia mechaniczne lub biologiczne — obniżające cechy użytkowe lub rażące
	3	wychwyty, zacięcia, inne uszkodzenia mechaniczne lub biologiczne — obniżające cechy użytkowe
9	1	wszelkie wady materiałów, wierzchu podszewki innych niż skóry, obniżające cechy użytkowe lub rażące wady wierzchu
	2	wszelkie wady materiałów wierzchu lub podszewki innych niż skóry, obniżające cechy użytkowe lub wady wierzchu rażące na przodzie
	3	wszelkie wady materiałów wierzchu lub podszewki, innych niż skóry, obniżające cechy użytkowe
10	1	Błędy wykonania krawędzie przodu rozciągnięte lub ściągnięte, wadliwe szycie, niedoszycia, przepuszczenie ścięgu, albo różnice w wymiarach elementów
	2	krawędzie przodu rozciągnięte lub ściągnięte, wadliwe szycie, niedoszycia, przepuszczenie ścięgu, różnice w wymiarach elementów — obniżające cechy użytkowe lub rażące
	3	krawędzie przodu rozciągnięte lub ściągnięte, wadliwe szycie, niedoszycia, przepuszczenie ścięgu obniżającego cechy użytkowe lub deformujące wyrób
11	1	niejednorodność barwy, niezamierzona — rażąca wada nie dotyczy wyrobów ze skór specjalnego wykończenia
	2	niejednorodność barwy, niezamierzona — rażąca na przodzie i plecach; wada nie dotyczy wyrobów ze skór specjalnego wykończenia
	3	niejednorodność barwy, niezamierzona — rażąca na przodzie; wada nie dotyczy wyrobów ze skór specjalnego wykończenia
12	1	podszewka niedopasowana lub deformująca wyrób
	2	podszewka niedopasowana lub deformująca wyrób
	3	podszewka niedopasowana lub deformująca wyrób

cd. tablicy

Lp.	Gatunek	Nazwa i charakter wady lub błędu
13	1	wyraźnie wyczuwalna sztywność lub wiotkość elementu w porównaniu z innymi elementami wyrobu
	2	wyraźnie wyczuwalna sztywność lub wiotkość elementu w porównaniu z innymi elementami wyrobu — na przodzie i w rękawach
	3	wyraźnie wyczuwalna sztywność lub wiotkość elementu w porównaniu z innymi elementami wyrobu — jeżeli obniża cechy użytkowe
14	1	załamania i zagniecenia trwałe
	2	załamania i zagniecenia trwałe — na przodzie i plecach
	3	załamania i zagniecenia trwałe — rażące na przodzie

Nie są wadami materiałowymi lub błędami wykonania zamierzone efekty wykończeniowe skór — zgodne z wzorem odzieży uzgodnionym z odbiorcą i objęte „Informacją techniczną dla odbiorcy”.

Nie ocenia się wad i błędów znajdujących się w miejscach niewidocznych, jeżeli te wady lub błędy nie powodują obniżenia cech użytkowych wyrobu.

W przypadku gdy oceniany wyrób ma wady lub błędy niewymienione w normie, a obniżające cechy użytkowe albo estetykę w stopniu rażącym, to o zakwalifikowaniu wyrobu decyduje producent w porozumieniu z odbiorcą.

3.4. Znakowanie — wg BN-80/7750-01. Dopuszcza się znakowanie wielkości wyrobów liczbami parzystymi w odstępach co 2, oznaczającymi połowę obwodu klatki piersiowej typowego osobnika — w przypadku płaszczy, kurtek, wiatrówek, marynarek, kamizelek i wdzianek oraz połowę obwodu typowego osobnika w pasie — w przypadku spodni i spódnic — jako oznakowanie dodatkowe na wszystkich.

Do każdej sztuki wyrobu należy dołączyć ulotkę zawierającą informacje dotyczące użytkowania i konserwacji wyrobu zgodnie z BN-80/7750-01 p. 2.2.4, przy czym ulotka może zawierać także inne informacje uznane przez producenta jako istotne.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-71/7602-01.

5. BADANIA ODBIORCZE

5.1. Informacja techniczna dla odbiorcy. Do pierwszej dostawy nowego wzoru odzieży, zamówionego w liczbie większej niż 10 sztuk, producent jest zobowiązany dołączyć „Informację techniczną dla odbiorcy”, która powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- nazwę wyrobu i oznaczenie wg KTM,
- charakterystykę materiałów wierzchu i podszewki,
- tablicę wymiarów, zawierającą wymiary w cm:
 - długość tyłu od wszycia kołnierza do dołu,
 - długość rękawa,
 - połowa szerokości rękawa u dołu,
 - szerokość pleców na linii ramion (15 cm poniżej wszycia kołnierza) — z wyjątkiem odzieży z rękawami typu reglan,

— obwód u dołu — dla płaszczy i kurtek,
— długość i obwód w pasie oraz obwód w biodrach mierzony 20 cm poniżej wszycia paska — dla spódnic,

— długość po linii szwu zewnętrznego i wewnętrznego, obwód w pasie i obwód w biodrach mierzony 20 cm poniżej wszycia paska — dla spodni.

Zaleca się dołączanie do „Informacji” szkicu wyrobu z uwzględnieniem ważniejszych szczegółów konstrukcji wierzchu.

5.2. Opis badań. Sprawdzeniu na zgodność z wymaganiami wg rozdz. 3 podlega każda sztuka wyrobu

jednoczęściowego oraz każda odrębna część wyrobu dwu- lub więcej częściowego.

Oględziny zewnętrzne wyrobu na manekinie lub modelu odpowiadającym wymiarom ocenianej sztuki albo rozłożonym na stole, należy wykonać w rozproszonym świetle dziennym lub w odpowiednim oświetleniu elektrycznym.

W przypadku wątpliwości lub sporu należy wykonać sprawdzenie przez porównanie wyrobu ze wzorem uzgodnionym z odbiorcą i opisem technologiczno-materiałowym.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/7751-01

- a) wprowadzono podział na trzy gatunki w zależności od występowania niedopuszczalnych wad materiałowych i błędów wykonania,
- b) wprowadzono dodatkowe określenia nie uwzględnione w PN-85/P-22202,
- c) zrezygnowano ze szczegółowego opisu materiałów i dodatków,
- d) w rozdz. 5. uzupełniono „Informacją techniczną dla odbiorcy”.

3. Normy związane

- PN-85/P-22202 Skóry wyprawione twarde i miękkie. Terminologia
PN-72/P-22213 Skóry wyprawione. Wady i ogólne zasady podziału na gatunki
PN-81/P-84504 Wyroby konfekcyjne. Wielkości odzieży
BN-71/7602-01 Wyroby konfekcyjne. Pakowanie, przechowywanie i transport. Wymagania ogólne
BN-80/7750-01 Wyroby futrzarskie. Odzież skórzana i rękawiczki. Znakowanie (ze zmianą)
- 4. Symbol wg SWW** — 2231-8.