

SKÓRY WYPRAWIONE FUTRZARSKIE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-86
	Skóry wyprawione futrzarskie Skóry królicze	7732-03
		Zamiast BN-79/7732-03
		Grupa katalogowa 1121

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyprawione skóry królicze, naturalne, barwione i uszlachetnione przeznaczone do celów futrzarskich.

1.2. Określenia — wg PN-85/P-22303.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie — wg KTM dla podbranz 2215-11 i 2216-14, uzupełnione nazwą, numerem wielkości wg tabl. 1 i numerem normy.

2.2. Przykład oznaczenia, wyrobu garbarskiego (221), skóry futrzarskiej wyprawionej (5), ze zwierzęcia pospolitego (-11), króliczej (4), białej (01), całej (1-00), o liczbie kontrolnej (1), o powierzchni powyżej 8 dm² (1):
KTM 2215-114-011-001

SKÓRA KRÓLICZA I BN-86/7732-03

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1. Wymagania ogólne dotyczące okrywy włosowej. Okrywa włosowa powinna być puszysta, sprężysta, dobrze wyczesana i oczyszczona z tłuszczu, pyłu, trocin i innych zanieczyszczeń. Sposób wykończenia, wysokość i barwa okrywy włosowej powinny być zgodne z zatwierdzonym wzorem.

3.2. Wymagania ogólne dotyczące tkanki skórnej. Tkanka skórna powinna być miękka, pulchna i ciągliwa. Mizdra powinna być oczyszczona z warstwy podskórnej i prawidłowo natuszczona. Skóry ścienniane nie powinny mieć otwartych cebulek włosowych. Szwy skór reperowanych przez wstawianie kawałków lub zszywanie powinny zawierać 5 ÷ 7 ściągów na 1 cm długości, bez przychwyceń włosów, przepuszczeń i przecięć skóry. Wysokość szwu nie powinna przekraczać 1,5 mm.

3.3. Wielkość skór — wg tabl. 1.

Tablica 1

Rodzaj skór i oznaczenie wg KTM	Numer wielkości	Skóry całe	Grzbiety
		powierzchnia, dm ²	
Naturalne 2215-11	1	powyżej 8	powyżej 5
	2	5 ÷ 8	3 ÷ 5
Barwione 2216-14	1	powyżej 7	powyżej 4
	2	4 ÷ 7	3 ÷ 4

Powierzchnię skóry należy obliczać w dm², mnożąc długość skóry (od krawędzi części karkowej do nasady ogona) przez szerokość mierzoną w połowie długości.

3.4. Wymagania fizykochemiczne — wg tabl. 2.

Tablica 2

Lp	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość wskaźnika	Metoda badania wg
1	Zawartość wody, nie więcej niż	%	16	PN-74/P-22110
2	Zawartość tłuszczu niezwiązanego	%	4 ÷ 16	PN-74/P-22114
3	Wartość pH wyciągu wodnego	—	3,5 ÷ 7,0	PN-74/P-22121
4	Liczba dyferencji, nie większa niż	—	0,7	PN-74/P-22121
5	Temperatura skurczu, nie mniej niż	°C	60	PN-74/P-22152
6	Siła zrywająca próbkę o szerokości 10 mm wyciętą wzdłuż skóry, nie mniej niż	daN	5,0	PN-70/P-22131

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Skórzanego
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa
dnia 17 stycznia 1986 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 9/1986 poz. 18)

cd. tabl. 2

Lp	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość wskaźnika	Metoda badania wg
7	Wydłużenie maksymalne, nie mniej niż	%	35	PN-70/P-22131
8	Zawartość składników szkodliwych dla zdrowia	niedopuszczalne		PN-74/P-22159
9	Odporność wybarwienia okrywy włosowej i tkanki skórnej (w przypadku wykończenia na welur) na tarcie na sucho i na mokro, nie mniej niż	stopień szarej skali na materiale trącym	3	PN-63/P-04906 PN-63/P-04907 przy 10-krotnym potarciu tkaniny w kolorze kontrastującym
10	Trwałość osadzenia włosów	włosy nie powinny wychodzić przy lekkim pociągnięciu kępki ujętej opuszkami kciuka i palca wskazującego. Dopuszcza się wychodzenie pojedynczych włosów przy potarciu okrywy włosowej dłonią		

Pobieranie próbek — wg PN-74/P-22300.
Wartości składników chemicznych podano w przeliczeniu na 16% wilgotności skóry. Badania należy wykonywać w toku przygotowania produkcji oraz w przypadku zmian techniczno-technologicznych, jak również w przypadkach wątpliwych lub spornych.

3.5. Wymagania dotyczące profilu skóry. Skóry przekazywane do obrotu w sztukach powinny mieć prawidłowy profil charakterystyczny dla danego rodzaju i wielkości. W przypadku naruszenia profilu skóry należy określić ubytek jej części przez odtworzenie powierzchni skóry o prawidłowym profilu i odjęcie faktycznej powierzchni ocenianej skóry.

3.6. Podział na gatunki

3.6.1. Wymagania dotyczące jakości okrywy włosowej — wg tabl. 3.

Tablica 3

Kategoria okrywy włosowej	Charakterystyka okrywy włosowej	Gatunek
1	Okrywa włosowa dojrzała, włosy pokrywowe wykształcone. Podszycie w części grzbietowej średnio gęste lub gęste. Dopuszcza się skóry z mniej wykształconymi włosami pokrywowymi w części brzusznej i na bokach	I
2	Okrywa włosowa nie całkowicie dojrzała lub przejrzała. Włosy pokrywowe nie w pełni wykształcone, z kępkowymi niedorostami lub przerostami. Podszycie w części grzbietowej średnio gęste, a na brzusznej rzadkie	II i III

3.6.2. Wady policzalne określane powierzchniowo

Wady okrywy włosowej

- częściowy brak włosów puchowych lub ościstych,
- łysina,
- molowatość,
- nierównomierne ostrzyżenie lub wyepilowanie,
- plamy i zacieki,
- sfilcowanie (spilśnienie),
- ślady reperacji,
- wytarcia,

Wady tkanki skórnej

- dziura,
- kruchość miejscowa,
- niewłaściwa reperacja,
- przecięcie,
- rozdarcie,
- wychwył,
- zacięcie powyżej $\frac{1}{2}$ grubości tkanki,
- zrogowacenie miejscowe.

Jednostką pomiaru wad policzalnych jest cm^2 . Za powierzchnię uszkodzoną należy przyjąć powierzchnię prostokąta opisanego na wadzie lub wadach. Liniję prostokąta należy tak prowadzić, aby przebiegała w odległości nie większej niż 3 mm od krawędzi wady.

Wady policzalne, znajdujące się w odległości mniejszej niż 3 cm jedna od drugiej, należy traktować jako jedną wadę (objętą jednym prostokątem). Całkowitą powierzchnię wad należy obliczać przez dodanie wszystkich powierzchni wad na ocenianej skórze i po zaokrągleniu ustalić w dm^2 . Następnie należy obliczyć % powierzchni wad w stosunku do rzeczywistej powierzchni ocenianej skóry.

3.6.3. Wady niepoliczalne, niedopuszczalne i dopuszczalne — wg tabl. 4.

Tablica 4

Lp.	Nazwa wady	Gatunek		
		I	II	III
Wady okrywy włosowej				
1	Matowość włosa	x	x	—
2	Nierównomierność barwy	x	x	—
3	Niewyraźny druk	x	x	—
4	Niewłaściwy układ wysokości włosa	x	—	—
Wady tkanki skórnej				
5	Źle wykończona mizdra	x	x	—
6	Szywność do 60% powierzchni skóry	x	x	—
7	Pęknięcie warstwy licowej do 30% powierzchni skóry	x	x	—

Znak x oznacza wadę niedopuszczalną w danym gatunku.
Znak — oznacza wadę dopuszczalną w danym gatunku.

3.6.4. Ustalenie gatunku skóry. Skóry odpowiadające wymaganiom wg 3.1 ÷ 3.5, oceniane wg 3.6.1, 3.6.2 i 3.6.3, dzieli się na trzy gatunki, przy czym powierzch-

nia objęta wadami wymierzalnymi nie może wynosić więcej niż:

- w gatunku I — 20%,
- w gatunku II — 40%,
- w gatunku III — 60%

całkowitej rzeczywistej powierzchni skóry.

W przypadku gdy skóra ma wady nie objęte normą, o zaliczeniu skóry do gatunku decyduje dostawca w porozumieniu z odbiorcą.

3.7. Znakowanie — wg BN-76/7730-02.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-76/7730-02.

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze obejmują 100-procentowe organoleptyczne sprawdzenie partii w dostawie, dotyczące zgodności zakwalifikowania skór do gatunku i wielkości. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy wykonać badania fizyczne lub chemiczne w odniesieniu do wskaźnika, którego wątpliwość lub spór dotyczy.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-79/7732-03

- a) uproszczono podział na wielkości skór,
- b) wprowadzono wymagania dotyczące jakości okrywy włosowej skór zaliczanych do gatunków,
- c) zmieniono wartości niektórych wskaźników fizykochemicznych,
- d) zmieniono tablicę zawierającą wady niepoliczalne.

3. Normy związane

PN-85/P-22303 Skóry wyprawione futrzarskie. Terminologia
BN-76/7730-02 Skóry futerkowe wyprawione. Cechowanie, pakowanie, przechowywanie i transport
Pozostałe normy związane podano w tabl. 2.

4. Symbol wg KTM — 2215-11 i 2216-14.

5. Autor projektu normy — dr inż. Tadeusz Sadowski — Krakowskie Zakłady Futrzarskie, Kraków.