

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA	BN-75
	Przędza bawełniana i bawełniana mieszankowa z włóknem wiskozowym modyfikowanym, zgrzeblona osnowowa, pojedyncza, tkacka	7531-01.03
		Grupa katalogowa 1161

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy bawełnianej i bawełnianej mieszankowej z włóknem wiskozowym modyfikowanym, np.: wiskona, polinosic

Przeznaczenie	osnowowa		Metoda badania WG
	15 ÷ 30	40 ÷ 60	
Masa liniowa nominalna, tex	15 ÷ 30	40 ÷ 60	
Odchylenie masy liniowej rzeczywistej tex, od masy liniowej nominalnej, %, nie więcej niż	+3 -5		PN-72/P-04653
Współczynnik skrętu α_m , nie więcej niż	135	125	PN-79/P-04652
Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tex, nie mniej niż			
jakość 1	10,8		PN-79/P-04654
jakość 2	9,8		
jakość 3	8,8		
Współczynnik zmienności siły rozciągania (P_{max}), %, nie więcej niż			
jakość 1	15,5	16,0	PN-79/P-04654
jakość 2	16,5	17,0	
jakość 3	17,5	18,0	
Współczynnik zmienności, %, masy liniowej, nie więcej niż			
jakość 1	4,5		PN-72/P-04653
jakość 2	6,0		
jakość 3	7,0		
Liczba błędów na 10 000 m przędzy, nie więcej niż			
jakość 1	4,0		PN-80/P-04668 oraz rozdz. 6 ark. 00
jakość 2	8,0		
jakość 3	12,0		
Stopień czystości, nie mniej niż			
jakość 1	I stopień czystości		BN-75/7530-01 Wzorce 1A1, 1A2 i 1B 2A, 2A2 i 2B
jakość 2	II stopień czystości		
jakość 3	II stopień czystości		

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

Wydanie 2 - stan aktualny: czerwiec 1982; uaktualniono normy powołane w tekście oraz wprowadzono zmianę:
zmiana 1 - Biuletyn PKNMiJ nr 11-12/1977.

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 31 października 1975 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 maja 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1976 poz. 2)