

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA	BN-75
	Przędza bawełnopodobna z mieszanki 50% włókien bawełnianych i 50% włókien wiskozowych modyfikowanych, zgrzeblona, osnowowa i wątkowa, pojedyncza, tkacka	7531-01.16
		Grupa katalogowa 1161

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy bawełnopodobnej z mieszanki 50% włókien bawełnianych i 50% włókien wiskozowych modyfikowanych, nr.: wiskona 50 i 50% bawełna

Przeznaczenie	osnowowa	wątkowa	Metoda badania wg
Numer nominalny tex	15 ÷ 60	15 ÷ 60	
Odchylenie masy liniowej rzeczywistej tex od masy liniowej nominalnej, %, nie więcej niż		+3 -5	PN-72/P-04653
Współczynnik skrętu $\alpha$ , nie więcej niż	130	110	PN-80/P-04652
Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tex nie mniej niż			
jakość 1	12,3	11,3	PN-79/P-04654
jakość 2	10,8	9,8	
jakość 3	9,8	8,8	
Współczynnik zmienności siły rozciągania ( $P_{mad}$ ), %, nie więcej niż			
jakość 1		16,0	PN-79/P-04654
jakość 2		17,5	
jakość 3		19,0	
Współczynnik zmienności masy liniowej, %, nie więcej niż			
jakość 1		4,5	PN-72/P-04653
jakość 2		6,0	
jakość 3		7,0	
Liczba błędów przędzy na 10 000 m, nie więcej niż			
jakość 1		4,0	PN-80/P-04668 oraz rozdz. 6 ark. 00
jakość 2		8,0	
jakość 3		12,0	
Stopień czystości, nie mniej niż			
jakość 1		I stopień czystości	PN-75/7530-01 Wzorce
jakość 2		II stopień czystości	
jakość 3		II stopień czystości	

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

Wydanie 2 - stan aktualny: czerwiec 1982 - uaktualniono normy związane oraz wprowadzono zmianę - Biuletyn PKNMIJ nr 5/1980.

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego  
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 31 października 1975 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 maja 1976 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1976 poz. 2)