

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA	BN-82
	Przędza bawełniana i mieszankowa z włóknem wiskozowym modyfikowanym z bawełny długowłóknistej, czesana, przeznaczona na nici	7531-01.25
		Zamiast BN-75/7531-01.25
		Grupa katalogowa 1161

1. Przykład oznaczenia przędzy bawełnianej czesankowej (1913), z udziałem włókien sztucznych (2), specjalnej pojedynczej (5), surowej (1), bez ryczałtu za barwniki (0), o kolejnym numerze branżowym (85-

08) i liczbie kontrolnej (6):

KTM 1913 - 251 - 085 - 086

2. Wymagania i metody badań - wg tablicy.

3. Pozostałe postanowienia - wg BN-75/7531-01.00.

Masa liniowa nominalna, tex	10	12	15	20	25	30	40	Metoda badania wg
Odchylenie masy liniowej rzeczywistej od masy liniowej nominalnej, %, nie więcej niż	+5							PN-72/P-04653
Współczynnik skrętu α_m , nie więcej niż	115	110	120	110	108	94	92	PN-80/P-04652
Wytrzymałość własciwa, cN/tex, nie mniej niż	jakość 1	17,2	15,2	13,2				PN-79/P-04654
	jakość 2	15,2	13,2	11,3				
Współczynnik zmienności siły zerwania (F_m), %, nie więcej niż	jakość 1	12,3						PN-79/P-04654
	jakość 2	14,0						
Współczynnik zmienności masy liniowej, %, nie więcej niż	jakość 1	4,0						PN-72/P-04653
	jakość 2	5,5						
Liczba błędów na 10 000 m, nie więcej niż	jakość 1	4,0						PN-80/P-04668 BN-75/7531-01.00 rozd. 6
	jakość 2	8,0						
Stopień czystości, nie mniej niż	jakość 1	I stopień czystości						BN-75/7530-01 wzorce odpowiednio jak dla przędz tkackich
	jakość 2	II stopień czystości						
Pozostałe wymagania - wg BN-75/7531-01.00 p. 4.								

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1983 poz. 8)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Oddział w Łodzi.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/7531-01.25. Uaktualniono asortyment produkowanej przędzy.

3. Normy i dokumenty związane
BN-75/7531-01.00 Przędza bawełniana, bawełniana mieszankowa i bawełnopodobna. Postanowienia ogólne
Pozostałe normy związane podano w tablicy.

Branżowe zasady budowy i aktualizacji Kodu Towarowo-Materiałowego. Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego. Łódź: 1976.

4. Symbol wg KTM - 1913-251.

5. Autorzy projektu normy - mgr inż. Jadwiga Pochopeł, mgr inż. Janina Spychała, inż. Mieczysław Suchański - Wdzewska Fabryka Nici "Ariadna" w Łodzi.