

MATERIAŁY BAWELNIANE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-81
	Przędza bawełnopodobna z mieszanki 50% włókien bawełnianych, 25% włókien poliamidowych i 25% włókien wiskozowych modyfikowanych, zgrzeblona, osnowowa i wątkowa, pojedyncza, tkacka	7531-01/35
		Grupa katalogowa 1161

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy bawełnopodobnej z mieszanki 50% włókien bawełnianych, 25% włókien poliamidowych i 25% włókien wiskozowych modyfikowanych np: 50% bawełna, 25% polana i 25% polinosic.

Przeznaczenie	Osnowa	Wątek	Metoda badania wg
Masa liniowa nominalna, tex	40	50	
Odchylenie masy liniowej rzeczywistej od masy liniowej nominalnej, %, nie więcej niż	+3 -5		PN-83/P-04653
Współczynnik skrętu (α), nie więcej niż	130	110	PN-85/P-04652
Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tex, nie mniej niż			PN-79/P-04654
jakość 1	11,5	11,0	
jakość 2	11,0	10,5	
jakość 3	10,0	9,5	
Współczynnik zmienności siły rozciągania (P_{max}), %, nie więcej niż			PN-79/P-04654
jakość 1	15,0	15,5	
jakość 2	16,0	16,5	
jakość 3	17,0	17,5	
Współczynnik zmienności masy liniowej, %, nie więcej niż			PN-83/P-04653
jakość 1	4,5		
jakość 2	6,0		
jakość 3	7,0		
Liczba błędów na 10000 m przędzy, nie więcej niż			PN-80/P-04668 oraz rozdz. 6 ark. 00
jakość 1	4		
jakość 2	8		
jakość 3	12		
Stopień czystości, nie mniej niż			BN-75/7530-01 Wzorce 6A i 6B
jakość 1	I stopień czystości		
jakość 2	II stopień czystości		
jakość 3	II stopień czystości		

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

- Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego, Łódź.
- Normy związane podano w tablicy.
- Autorzy projektu normy — mgr inż. Janina Wojańska, Jerzy Pietrzak — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego, Łódź.
- Wydanie 2 — stan aktualny: styczeń 1986 — uaktualniono normy związane.

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 22 stycznia 1981 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r. (Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26)