

MATERIAŁY BAWEŁNIANE BIBLIOTEKA NO-9799 Politechniki Lubelskiej	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-88
	Przędza bawełniana bezwrzecionowa, pojedyncza, dziewiarska	7531-01/37
		Grupa katalogowa 1161

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy są wymagania i metody badań dotyczące przędzy bawełnianej bezwzręcionej, pojedynczej, dziewiarskiej.

2. Wymagania szczegółowe dla przędzy bawełnianej — wg załącznika.

3. Pozostałe wymagania — wg BN-75/7531-01/00.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego, Łódź.

2. Normy związane
BN-75/7531-01/00 Przędza bawełniana, bawełniana mieszankowa i bawełnopodobna. Postanowienia ogólne

Pozostałe normy związane podano w załączniku.

3. Autorzy projektu normy — mgr inż. Kazimierz Mucha, mgr inż. Andrzej Kluka, mgr inż. Janina Wojańska — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego, Łódź.

ZAŁĄCZNIK

**WYMAGANIA I METODY BADAŃ DLA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ BEZWRZECIONOWEJ,
POJEDYNCZEJ, DZIEWIARSKIEJ**

Masa liniowa nominalna, tex	18÷20	25	Metoda badania wg
Odchylenie masy liniowej rzeczywistej od masy liniowej nominalnej, %, nie więcej niż	+3 -5		PN-84/P-04652
Współczynnik skrętu, nie więcej niż	145	140	PN-84/P-04652
Wytrzymałość właściwa, cN/tex nie mniej niż:			PN-84/P-04654
jakość 1	8,4		
jakość 2	8,0		
jakość 3	7,5		
Współczynnik zmienności siły zrywającej, %, nie więcej niż:			
jakość 1	14,0		
jakość 2	15,0		
jakość 3	16,0		
Współczynnik zmienności masy liniowej, %, nie więcej niż:			
jakość 1	4,0		PN-83/P-04653
jakość 2	4,5		
jakość 3	5,0		

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 19 grudnia 1988 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1989 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1989, poz. 4)

cd. tablicy

Masa liniowa nominalna, tex	18÷20	25	Metoda badania wg
Liczba błędów na 10000 m przędzy, nie więcej niż jakość 1 jakość 2 jakość 3	3 6 10		BN-87/7530-03
Stopień czystości, nie mniej niż: jakość 1 jakość 2 jakość 3	I stopień czystości II stopień czystości II stopień czystości		BN-75/7530-01 wzorce 11A i 11B