

MATERIAŁY ŁYKOWE	N O R M A   B R A N Ż O W A			BN-86		
	Przędza lniana i lniana mieszankowa surowa			7521-09/04		
	Przędza lniana czesankowa, mokroprzędzona, mieszankowa z włóknami poliestrowymi, tkacka pojedyncza, surowa			Zamiast <sup>1)</sup>		
				Grupa katalogowa 1171		

**1. Przedmiot arkusza normy.** Przedmiotem niniejszego arkusza normy są wymagania i metody badań dla

przędzy lnianej czesankowej, mokroprzędzonej, mieszankowej z włóknami poliestrowymi, tkackiej pojedynczej, surowej.

<sup>1)</sup> BN-77/7521-08/14 ÷ 21,  
BN-79/7521-08/83 i 84.

**2. Wymagania szczegółowe** — wg tablicy.

**3. Pozostałe wymagania** — wg BN-86/7521-09/01.

**Wymagania szczegółowe i metody badań dla przędzy lnianej czesankowej, mokroprzędzonej, mieszankowej, z włóknami poliestrowymi, tkackiej pojedynczej, surowej**

Rodzaj przędzy	Standardowa			Zwykła			Metoda badania wg
	17	33	41-50	17	33	41-50	
Udział włókien poliestrowych w przędzy, %							
Masa liniowa, nominalna, tex	zgodnie z PN-83/P-01706						PN-83/P-04653
Odchylenie rzeczywistej masy liniowej od nominalnej, %, nie więcej niż							
jakość 1		±5			±5		
jakość 2		±10			±10		
Współczynnik zmienności masy liniowej, %, nie więcej niż							
jakość 1		6			6		
jakość 2		8			8		
Wytrzymałość właściwa, cN/tex, nie mniej niż							PN-84/P-04654
jakość 1	14,5	12,7	11,5	13,7	11,8	10,5	
jakość 2	13,7	11,8	10,5	12,3	10,6	9,5	
Współczynnik zmienności siły zrywającej, %, nie więcej niż							
jakość 1	18	18,5	19		19		
jakość 2	21	22	24		24		
Liczba błędów na 100 m, nie więcej niż							3.4.3.2 oraz tabl. 4, 5 BN-86/7521-09/01
jakość 1		1			1,5		
jakość 2		4			4		

K O N I E C

#### INFORMACJE DODATKOWE

**1. Instytucja opracowująca normę** — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Lniarskiego, Oddział w Łodzi.

**2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/7521-08/14 ÷ 21 oraz BN-79/7521-08/83 i 84**

a) wprowadzono nowy podział przędzy lnianej mieszankowej na standardową i zwykłą eliminując podział na osnowę i wątek,

b) ustalono wspólne wymagania dla grup przędz standardowej i zwykłej.

**3. Normy związane**

BN-86/7521-09/01 Przędza lniana i lniana mieszankowa surowa.

Postanowienia ogólne

Pozostałe normy związane podano w tablicy.

**4. Autorzy projektu normy** — dr inż. Jerzy Maciejewski, inż. Eulalia Kupis, mgr inż. Alicja Warchoń, Jadwiga Choja — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Lniarskiego.

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Lniarskiego  
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 11 września 1986 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1987, poz. 6)