

	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-86
	Przędza lniana i lniana mieszankowa surowa Przędza lniano-konopna zgrzebna, suchoprzędziona, zastępcza, surowa	7521-09/14
		Zamiast ¹⁾
		Grupa katalogowa 1171

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy są wymagania i metody badań dla przędzy lniano-konopnej zgrzebnej, suchoprzędzionej, zastępczej, surowej.

2. Wymagania szczegółowe — wg tablicy.

3. Pozostałe wymagania — wg BN-86/7521-09/01.

¹⁾ BN-77/7521-08/53,
BN-77/7521-08/54.

Wymagania szczegółowe i metody badań dla przędzy lniano-konopnej zgrzebnej, suchoprzędzionej, zastępczej, surowej

Rodzaj przędzy	Standardowa	Zwykła	Metoda badania wg
Masa liniowa, nominalna, tex	zgodnie z PN-83/P-01706		
Odchylenie rzeczywistej, masy liniowej od nominalnej, %, nie więcej niż			PN-83/P-04653
jakość 1	±10	±10	
jakość 2	±15	±15	

cd. tablicy

Rodzaj przędzy	Standardowa	Zwykła	Metoda badania wg
Masa liniowa, nominalna, tex	zgodnie z PN-83/P-01706		
Współczynnik zmienności masy liniowej, %, nie więcej niż			PN-83/P-04653
jakość 1	8	12	
jakość 2	12	16	
Wytrzymałość właściwa, cN/tex, nie mniej niż			PN-84/P-04654
jakość 1	6	5,4	
jakość 2	5,4	4,8	
Współczynnik zmienności siły zrywającej, %, nie więcej niż			
jakość 1	24	26	
jakość 2	30	32	

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Lniarskiego, Oddział w Łodzi.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/7521-08/53 i BN-77/7521-08/54

a) wprowadzono nowy podział przędzy lniano-konopnej, zgrzebnej na standardową i zwykłą,

b) ustalono wspólne wymagania dla grup przędz standardowej i zwykłej.

3. Normy związane

PN-86/7521-09/01 Przędza lniana i lniana mieszankowa surowa.

Postanowienia ogólne

Pozostałe normy związane podano w tablicy.

4. Autorzy projektu normy — dr inż. Jerzy Maciejewski, inż. Eulalia Kupis, mgr inż. Alicja Warchoł, Jadwiga Choja — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Lniarskiego.

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Lniarskiego
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 11 września 1986 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1987, poz. 6)