

WYROBY WŁÓKIENNICZE	N O R M A   B R A N Ż O W A	BN-81
	Przędza wełniana i wełnopodobna półczesankowa tkacka, o zawartości powyżej 50 % włókien syntetycznych na dywany, wyroby dekoracyjne i tkaniny meblowe	7541-09.01
		Grupa katalogowa 1181

**1. Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy wełnianej i wełnopodobnej półczesankowej tkackiej o zawartości powyżej 50 % włókien syntetycznych z przeznaczeniem na dywany, wyroby dekoracyjne i tkaniny meblowe**

Masa liniowa nominalna, tex	125	Metoda badania wg
1	2	3
Odchylenie masy liniowej rzeczywistej od nominalnej, %, nie więcej niż	±6	PN-72/P-04653
Wytrzymałość właściwa cN/tex, nie mniej niż — jakość 1 — jakość 2	10,2 8,6	PN-79/P-04654
Współczynnik zmienności siły rozciągania, %, nie więcej niż — jakość 1 — jakość 2	17 21	
Współczynnik zmienności masy liniowej, %, — jakość 1 — jakość 2	5 7	PN-72/P-04653
Czystość przędzy na 1000 m przędzy pojedynczej lub 500 m przędzy nitkowanej, liczba błędów, nie więcej niż zgrubienia — jakość 1 — jakość 2	9 12	BN-81/7541-09.00 p. 3.5.2
nopy — jakość 1 — jakość 2	25 33	

**2. Pozostałe wymagania — wg BN-81/7541-09.00.**

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wełnianego PÓLNOC, Łódź.
2. Autorzy projektu normy. Marek Krauzê, Antoni Staniszewski, Eugeniusz Wardęszkiewicz — Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wełniarskich — PÓLNOC; Wanda Mortka — Przędzalnia Czesankowo-Zgrzebna VIGOPRIM.
3. Dotychczas ustanowione arkusze normy  
BN-81/7541-09.00 Przędza wełniana i wełnopodobna, półczesankowa, tkacka. Postanowienia ogólne

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wełnianego PÓLNOC  
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Wełniarskich — PÓLNOC dnia 16 lipca 1981 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1982 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1981 poz. 77)