

WYROBY WŁÓKIENNICZE	N O R M A   B R A N Ż O W A	BN-81
	Przędza wełniana i wełnopodobna półczesankowa tkacka o zawartości 100 % włókien sztucznych na wyroby dekoracyjne	7541-09.02
		Grupa katalogowa 1181

**1. Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy wełnianej i wełnopodobnej półczesankowej tkackiej o zawartości 100 % włókien sztucznych z przeznaczeniem na wyroby dekoracyjne**

Masa liniowa nominalna, tex	84	Metoda badania wg
1	2	3
Odchylenie masy liniowej rzeczywistej od nominalnej, %, nie więcej niż	±5	PN-72/P-04653
Wytrzymałość właściwa, cN/tex, nie mniej niż		PN-79/P-04654
— jakość 1	6,4	
— jakość 2	4,7	
Współczynnik zmienności siły rozciągania, %, nie więcej niż		PN-72/P-04653
— jakość 1	17	
— jakość 2	21	
Współczynnik zmienności masy liniowej, %, nie więcej niż		BN-81/7541-09.00 p. 3.5.2
— jakość 1	5	
— jakość 2	7	
Czystość przędzy na 1000 m przędzy pojedynczej, lub 500 m przędzy nitkowanej, liczba błędów, nie więcej niż		
zgrubienia — jakość 1	7	
— jakość 2	10	
nopy — jakość 1	27	
— jakość 2	35	

**2. Pozostałe wymagania — wg BN-81/7541-09.00.**

K O N I E C

**INFORMACJE DODATKOWE**

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wełnianego PÓLNOC, Łódź.
2. Autorzy projektu normy — Marek Krauze, Antoni Staniszewski, Eugeniusz Wardęszkiewicz — Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wełniarskich — PÓLNOC, Wanda Mortka — Przędzalnia Czesankowo-Zgrzebna VIGOPRIM.
3. Dotychczas ustanowione arkusze normy  
BN-81/7541-09.00 Przędza wełniana i wełnopodobna półczesankowa, tkacka. Postanowienia ogólne  
BN-81/7541-09.01 Przędza wełniana i wełnopodobna półczesankowa tkacka o zawartości powyżej 50 % włókien syntetycznych na dywany, wyroby dekoracyjne i tkaniny meblowe

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wełnianego PÓLNOC  
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Wełniarskich — PÓLNOC dnia 16 lipca 1981 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1982 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr19/1981 poz. 77)