

WYROBY AZBESTOWE	N O R M A B R A N Ź O W A								BN-87
	Wyroby azbestowe Sznury termoizolacyjne typu AAO i AAW								5422-01/06
									Grupa katalogowa 1065

1. Przykład oznaczenia sznura azbestowego termoizolacyjnego typu AAO:

KTM 2079-419-070-015

SZNUR TERMOIZOLACYJNY TYPU AAO 25

2. Zestawienie wymagań i metod badań dla sznurów termoizolacyjnych typu AAO i typu AAW określanych przedzą azbestową - wg tablicy.

Oznaczenie wg KTM	2079-419-070								Metoda badania wg
	-015	-028	-030	-043	-056	-069	-071	-084	
Symbol wyrobu	AAO 25	AAO 30	AAO 35	AAO 40	AAW 25	AAW 30	AAW 35	AAW 40	
Masa liniowa g/m	200-265	275-295	305-335	345-375	340-400	410-510	520-540	550-580	PN-74/ P-04723 i ark. 00 p. 5.3.2
Wilgotność, %, nie więcej niż	3,0								
Ubytek masy po prażeniu, %, nie więcej niż	35,0				23,0				BN-77/ 7599-03

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych, Łódź.2. Normy związane podano w ark. 00.3. Autor projektu normy - Janusz Włodarski - DZUIWA AZBESTOLIT, Gryfów Śl.

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 11 września 1987 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1987, poz. 33)