

WYROBY Z GUMY PEŁNEJ	NORMA BRANŻOWA	BN-73
	Płyty gumowe	6616-14/22
	<b>Niewulkanizowane płyty odporne na działanie środków owadobójczych</b>	Grupa katalogowa 1063 <sup>1)</sup>

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są płyty gumowe niewulkanizowane odmiany N, odporne na działanie środków owadobójczych w zakresie temperatur  $-30 \div +80^{\circ}\text{C}$ , stosowane głównie do wyrobu uszczelek i podkładek.

2. Określenia - wg BN-73/6616-14/01

3. Przykład oznaczenia płyty gumowej niewulkanizowanej, odpornej na działanie środków owadobójczych o grubości 2 mm:

PLYTA GUMOWA ODPORNA NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH  
N-2 BN-73/6616-14/22

4. Wymiary i wygląd zewnętrzny - wg BN-73/6616-14/02.

5. Wymagania fizyczne dotyczące gumy użytej do produkcji płyt - wg tablicy.

Odmiana płyty wg BN-73/ 6616-14/01	Twar- dość $^{\circ}\text{Sh A}$ $\pm 5$	Wytrzyma- łość na rozciąganie, MPa (kg/ $\text{cm}^2$ ), co najmniej	Wydłużenie w chwili zerwania, %, co najmniej	Zmiana wytrzyma- łości pod wpły- wem działania 20-procentowego roztworu azotok- su lub 1,5-pro- centowego roztwo- ru mszycolu w temperaturze $20^{\circ}\text{C}$ po 24 h, %, najwyżej
1	2	3	4	5
N	60	7(70)	250	20

6. Cechowanie - wg BN-73/6616-14/03

7. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-73/6616-14/04.

Okres przechowywania płyt nie powinien przekraczać 1,5 miesiąca.

8. Pobieranie próbek i ocena partii - wg BN-73/6616-14/05.

9. Badania - wg BN-73/6616-14/06.

Do badań niepełnych należy sprawdzanie wyglądu zewnętrznego, wymiarów i twardości.

Do badań pełnych należy sprawdzanie wyglądu zewnętrznego, wymiarów, twardości, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia w chwili zerwania, zmiany wytrzymałości na rozciąganie pod wpływem działania 20-procentowego roztworu azotoksu oraz 1,5-procentowego roztworu mszycolu.

Właściwości fizyczne gumy gwarantuje wytwórca na podstawie badań półfabrykatów wykonywanych w toku produkcji.

<sup>1)</sup> Symbol wg SWW: 1373-33.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

Wydanie 3 - stan aktualny: grudzień 1985 - uwzględniono zmianę:  
zmiana 1 - Biuletyn PKNiM nr 1-2/1979.

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego „Stomil”  
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego „Stomil” dnia 15 czerwca 1973 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1974 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 31/1973 poz. 98)