

ODLEWNICTWO	N O R M A   B R A N Ż O W A	BN-84
	Odlewnicze materiały formierskie Puder formierski	4021-07
		Zamiast BN-75/4021-07
		Grupa katalogowa 0388

## 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest puder formierski, наносzony na powierzchnię modeli oraz powierzchni podziałowe form piaskowych przy wykonywaniu odlewów z metali.

## 1.2. Przykład oznaczenia

PUDER FORMIERSKI SEPREX SG  
BN-84/4021-07

## 2. WYMAGANIA

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE  
I TRANSPORT

3.1. Pakowanie. Puder formierski należy pakować do wielowarstwowych worków papierowych wg PN-76/P-79005 lub worków polietylenowych pojemności do 50 kg.

Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwę lub znak dostawcy,
- oznaczenie pudru,
- datę produkcji,
- masę netto,
- okres trwałości.

Tablica 1

Nazwa handlowa pudru formierskiego	Analiza sitowa		Zawartość				Zwilżal- ność
	odsiew przeliczony		składników organicznych	wody	siarki	węglanów	
	na sitach	na sicie					
	0,20; 0,16; 0,10; 0,071	0,32		max			
%							
Standard P-4/K	15,0	0,5	max 1,5	3,0	0,5	1,0	0
Separex SG	—	1,5	min 70	2,0			

Zgłoszona przez Instytut Odlewnictwa, Kraków  
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa dnia 26 listopada 1984 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1985 poz. 8)