

TABLICE PRZEJŚCIA	NORMA BRANŻOWA		BN-69
	Brąz Pręty		9920-33
			Grupa katalogowa III 55

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest porównanie wymagań normy radzieckiej, występującej w dokumentacji licencyjnej, z wymaganiami normy polskiej z zakresu prętów z brązu.

2. Zakres stosowania normy. Normę należy stosować w produkcji wykonywanej wg dokumentacji licencyjnej.

3. Normy związane

PN-58/H-87050 Brąz do przeróbki plastycznej. Gatunki

BN-68/9920-03 Brąz do przeróbki plastycznej. Gatunki

4. Porównanie

Numer i tytuł normy		Zakres zgodności		Postanowienia dodatkowe
radzieckiej	polskiej	normy radzieckiej	normy polskiej	
1	2	3	4	5
ГОСТ 10025-62 Прутки из оловянно-фосфористой бронзы	PN-66/H-93641 Brąz. Pręty	rodzaj i postać wyrobu		
		прутки из оловянно-фосфористой бронзы	pręty z brązu	
		gatunek		
		wg ГОСТ 5017-49 Бр. 0Ф 6,5-0,15	wg BN-68/9920-03 B7	
		wg ГОСТ 10025-62 Бр. 0Ф 7-0,2	wg PN-58/H-87050 B7	zawartość cyny powinna wynosić Sn = 7÷8%
		wymiały oraz dopuszczalne odchyłki		
		prętów ciągnionych		
		określone	zgodne	
		prętów walcowanych		
		określone	brak zamienności	zamiast prętów walcowanych stosować pręty ciągnięte w stanie wyżarzonym wg PN
prętów wyciskanych				
określone	zgodne dla średnic do 100 mm			
	brak zamienności dla średnicy 110 mm	wykonać pręty o średnicy 110 mm z dopuszczalną odchyłką minus 2,2 mm		
przełom				
określony	zgodny			
prostota				
określona	zgodna	ogólna krzywizna pręta nie powinna przekraczać iloczynu krzywizny na 1 m razy długość pręta w metrach		

Polski Komitet Normalizacyjny

Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Ciężkiego dnia 26 czerwca 1969 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 15 sierpnia 1969 r.

Tekst ustanowiony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

od. tablicy

Numer i tytuł normy		Zakres zgodności		Postanowienia dodatkowe
radzieckiej	polskiej	normy radzieckiej	normy polskiej	
1	2	3	4	5
ГОСТ 10025-62 Прутки из оловянно- фосфористой бронзы	PN-66/H-93641 Brąz. Pręty	własności mechaniczne prętów z gatunku		
		Br. 006, 5-0,15	B7	
		ciągnionych		
		określone	zgodne	własności mechaniczne stosować wg PN - dotyczy całego zakresu wymiarów
		wyciskanych		
		określone	częściowo zgodne	
		Br. 007 7-0,2	B7	
		ciągnionych		
określone	zgodne	pręty wykonać o R_m min 37 kg/mm ² i A_{10} min 55% oraz na żądanie zamawiającego o twardości od 180÷230 HB		
wyciskanych				
określone	częściowo zgodne	stosować wg PN		
pozostałe wymagania				
określone	częściowo zgodne			

K O N I E C