

SZKŁO TECHNICZNE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-86
	Szkło techniczne Szkła medyczne Wymagania	6850-06/07
		Grupa katalogowa 0811

1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot arkusza normy.** Przedmiotem arkusza normy są wymagania dotyczące szkieł na sprzęt medyczny.
1.2. Zakres stosowania arkusza normy. Arkusz normy należy stosować w procesach hutniczych i przetwórczych oraz jako podstawę do wyboru szkła na sprzęt medyczny i farmaceutyczny.

2. PODZIAŁ

Podział i oznaczenie — wg BN-86/6850-06/01 i tabl. 1.

Tablica 1

Symbol szkła	Nazwa szkła	Specjalność użytkowa	Zastosowanie
1	2	3	4
BNaX/MWO 6,2	szkło krzemowo-borowo-sodowo-barowo-glinowe	wodoodporne	do wyrobu ampułek farmaceutycznych dla płynów iniekcyjnych
SiNaX/MWO 10,4	szkło krzemowo-sodowo-wapniowe	wodoodporne	do wyrobu fiolek farmaceutycznych dla leków suchych
BALX/MWO 5,3	szkło krzemowo-sodowo-wapniowo-glinowe	wodoodporne	do wyrobu opakowań farmaceutycznych dla płynów iniekcyjnych

Szklany sprzęt sanitarno-medyczny o zmniejszonych wymaganiach może być wykonywany również z innych szkieł, stosowanych w produkcji szkła gospodarczego i technicznego.

3. WYMAGANIA

3.1. Nominalne składy chemiczne szkieł medycznych — wg tabl. 2.

Tablica 2

Lp.	Symbol szkła	Nominalny skład chemiczny, % mas.									
		SiO ₂	B ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	BaO	ZnO	K ₂ O	Na ₂ O	Fe ₂ O ₃
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BNaX/MWO 6,2	70,9	9,9	5,7	1,4	0,3	3,5	—	1,4	7,0	0,1
2	SiNaX/MWO 10,4	71,2	—	1,4	4,5	2,9	2,1	—	2,3	15,5	0,1
3	BALX/MWO 5,3	71,7	3,6	5,3	3,7	2,0	1,9	2,7	9,1		0,1

Szklą nie powinny zawierać tlenków metali ciężkich. Dopuszczalne śladowe zawartości TiO₂ i ZrO₂ oraz Fe₂O₃ < 0,2%.

Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki
 Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Szkła i Ceramiki dnia 29 grudnia 1986 r.
 jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1987 r.
 (Dz. Norm. i Miar nr 6/1987, poz. 16)

3.2. Podstawowe właściwości fizykochemiczne szkieł medycznych — wg tabl. 3.

Tablica 3

Lp.	Właściwości	Jednostka	Wymagania		
			BNaX/MWO 6,2	SiNaX/MWO 10,4	BALX/MWO 5,3
1	2	3	4	5	6
1	Średni współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej w przedziale temperatury 20 ÷ 300°C	°C ⁻¹	6,2 · 10 ⁻⁶	10,4 · 10 ⁻⁶	—
2	Temperatura mięknięcia wg Littetona odpowiadająca lepkości 10 ^{7,6} dPa · s	°C	741 ±15	670 ±15	782 ±15
3	Odporność na działanie wody w temperaturze 98°C — dla szkieł bezborowych lub zawierających poniżej 5% B ₂ O ₃ — dla szkieł zawierających powyżej 5% B ₂ O ₃	$\frac{\mu\text{g Na}_2\text{O}}{\text{g}}$ $\frac{\text{mg tlenków}}{\text{g}}$	— ≤2,0	klasa 4/98 ≤300 —	klasa 1/98 ≤30 —
4	Odporność na działanie zasad	mg · dm ⁻²	klasa 2 ≤115	klasa 2 ≤150	klasa 2 ≤120
5	Odporność na działanie kwasów	mg · dm ⁻²	≤1,3	≤1,5	≤1,0

3.3. Dane informacyjne szkieł medycznych istotne w procesie produkcyjnym, lecz nie podlegające kontroli odbiorczej przy badaniu wyrobów — wg tabl. 4.

Tablica 4

Lp.	Właściwości	Jednostka	Wartości		
			BNaX/MWO 6,2	SiNaX/MWO 10,4	BALX/MWO 5,3
1	2	3	4	5	6
1	Średni współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej w przedziale temperatury 20 ÷ 300°C	°C ⁻¹	—	—	5,3 · 10 ⁻⁶
2	Gęstość	g · cm ⁻³	2,55	2,40	2,47
3	Górna temperatura odprężania odpowiadająca lepkości 10 ¹³ dPa · s	°C	550	480	560
4	Dolna temperatura odprężania odpowiadająca lepkości 10 ^{14,5} dPa · s	°C	510	448	470
5	Temperatura formowania odpowiadająca lepkości 10 ⁴ dPa · s	°C	1115	1005	1195
6	Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	>20	>10	>15
7	Średnia przewodność cieplna	W · m ⁻¹ · °C	1,1	1,1	1,1
8	Odporność na nagłe zmiany temperatury	°C	140	90	110

3.4. Barwa szkła. Szklę medyczne powinny być bezbarwne. Dopuszcza się występowanie nikiłych odcieni żółtawych, zielonkawych lub niebieskawych.

4. BADANIA

Badania — wg BN-86/6850-06/02.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Szkła i Ceramiki, Filia w Krakowie.

2. Normy związane

BN-86/6850-06/01 Szkło techniczne. Postanowienia ogólne

BN-86/6850-06/02 Szkło techniczne. Metody badań

3. Autorzy projektu normy — inż. Alojzy Hilgertner, mgr inż. Jadwiga Bober-Wanat.